

FLAGCOL TF1

Description

FLAGCOL TF1 est un adhésif de contact de pulvérisation prêt à l'emploi, sans toluène, à base de caoutchouc synthétique utilisée pour le collage des membranes d'étanchéité en TPO et PVC revêtues ainsi que TPO non revêtues.

Caractéristiques

Composition	caoutchouc synthétique
Consommation (*)	150 g/m ² par côté
Température d'application	+5 / +30 °C

* une couche supplémentaire doit être appliquée sur les supports absorbants

Emballage & stockage

Canister de 20 l

Au moins 12 mois dans l'emballage d'origine non entamé. Stocker dans un endroit frais et sec à une température entre +5 et +30 °C.

Mode d'application

Le support et la membrane doivent être secs, propres et libres de poussière et graisse. Appliquer l'adhésif sur les deux surfaces à l'aide d'un pistolet de pulvérisation. Sur une membrane non-revêtue la colle peut également être appliquée avec une brosse ou un rouleau, mais la consommation sera plus élevée. Dès que l'adhésif est collant mais ne colle pas aux doigts, appliquer la membrane traitée sur la surface traitée, puis appuyer avec un rouleau.

Remarque:

La position de la membrane ne peut plus être corrigée lors de l'installation. Certaines combinaisons de température et d'humidité peuvent provoquer de la condensation sur l'adhésif. Dans ce cas, la membrane ne doit pas être placée et des conditions plus sèches et des températures plus élevées doivent être attendues pour redémarrer la procédure. Lors du collage sur des supports non isolés, il est nécessaire de préchauffer le support par temps froid.

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement:

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement. Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Management Qualité, Environnement et Sécurité:

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant **EN ISO 9001** et **EN ISO 14001**.